

Ficha Técnica

Porfido

Información Técnica	
 Resistencia a la Flexión	≥ 9,40 MPa
 Absorción de agua	≥ 4,11 M%
 Resistencia a la abrasión	≥ 19,80 cm ³ /50cm ²
 Resistencia a la compresión	≥ 60 MPa
 Carga de rotura	≥ 3 kN
 Resistencia de deslizamiento	Estándar R9
 Resistencia al fuego	A1 fl No inflamable
 Resistencia a las heladas	Clase 2/B
 Informe de prueba	AG2015076
 Fecha de las pruebas	06/10/2024

Dimensiones: 2,53 x 1,42 mts / 25mm